

UZIN MK 150

Tvrde elastické lepidlo pre viacvrstvé parkety

Použitie:

1 K lepidlo pre viacvrstvé parkety s tvrdo elastickým lepidlovým hrebeňom pre rýchle a hospodárne kladenie viacvrstvových parkiet. Pre interiéry.

Oblasť použitia:

- ▶ viacvrstvé parkety do max. 2200 x 200 mm

Vhodné na:

- ▶ cementové potery, kalciumsulfátové potery alebo betón
- ▶ nové, pevne prišraubované drevotrieskové dosky P4 – P7 alebo OSB2 – OSB4
- ▶ stierkové hmoty vhodné pre viacvrstvé parkety
- ▶ teplovodné podlahové kúrenie

Prednosti výrobku/ vlastnosti:

UZIN MK 150 má dobrú roztierateľnosť a rýchlu pridržnosť ako lepidlo tvrdnúce vzdušnou vlhkosťou. Zvyšky lepidla je možno odstrániť a poskytuje tak základ pre rýchle a čisto položené viacvrstvé parkety.



Zloženie: Modifikované silan prepolyméry, minerálne plnivé, prísady

- ▶ dobrá stabilita hrebienku
- ▶ tvrdo elastický hrebieňok lepidla (ISO 17 178)
- ▶ zvyšky lepidla na parketách sa dajú odstrániť
- ▶ GISCODE RS 10 / bez rozpúšťadiel, parketové lepidlo obsahujúce methoxysilan
- ▶ EMICODE EC 1 R PLUS / veľmi malé emisie

Technické údaje :

Druh balenia :	plastová nádoba
Dodávané balenie:	16 kg
Skladovateľnosť :	najmenej 6 mesiacov
Farba :	svetlo béžová
Spotreba :	1000 – 1200 g/m ²
Teplota pri spracovaní :	najmenej 15 °C na podlahe
Doba kladenia:	10 - 15 minút*
Zaťažiteľné:	po cca 24 hodinách*

* pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti

Príprava podkladu:

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý a zbavený látok (špina, olej, mastnota), ktoré obmedzujú priľnavosť. Cementové a kalciumsulfátové potery musia byť obrúsené a vysaté. Podklad skontrolovať podľa súvisiacich noriem a smerníc a pri nedostatkoch oznámiť pochybnosti.

Priľnavosť znižujúce, alebo labilné vrstvy napr. zvyšky separačných prostriedkov, uvoľneného lepidla, stierkovej hmoty, podlahoviny, alebo náteru a pod., odstrániť napr. odkartáčovaním, odbrúsením, odfrézovaním, alebo otryskaním. Voľné časti a prach dôkladne vysať.

Normované, suché podklady (cementové potery, potery z hotových dielcov), ktoré sú vhodné pre kladenie parkiet nie je potrebné penetrovať. Kalcium sulfátové potery, rýchlené cementové potery, rýchle cementové potery rovnako špeciálne poterové konštrukcie je potrebné napenetrovať UZIN PE 414 Turbo alebo si vyžiadať technické poradenstvo.

Dbať na informácie v technických listoch použitých výrobkov.

Pri príprave podkladu dbajte na STN 74 45 05!

Spracovanie:

1. Lepidlo nechať pred spotrebovaním aklimatizovať na priestorovú teplotu. Po otvorení stiahnuť z povrchu ochrannú fóliu a prípadne vytvorený povlak odstrániť, nemiešať.

2. Lepidlo naniesť vhodnou zubovou lištou (vid' „Údaje o spotrebe“) rovnomerne na podklad. Naniesť len toľko lepidla, na koľko je možné v dobe kladenia položiť parkety s dobrým zmočením rubu parkiet. Parketové prvky dobre pritlačiť.

3. Znečistenie lepidlom odstrániť v čerstvom stave čistiacimi utierkami UZIN Clean-Box. Znečistenie lepidlom vo vytvrdnutom stave je možné so zvýšenou pracovnosťou stieraním odstrániť.

Údaje o spotrebe:

Druh parkiet	Zubovanie	Spotreba
Viacvrstvé parkety do max. 2200 x 200 mm	B 11	1000 – 1200 g/m ²

*Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri temperovanej nádobe s lepidlom

Dôležité upozornenie:

► Originálne balenie je pri chladnom, suchom uskladnení najmenej 6 mesiacov uskladniteľné. Odolné mrazu do -25 ° C. V načatom balení lepidlo tesne prikryť fóliou a čo možno najrýchlejšie spotrebovať.

► Najlepšie je spracovateľná pri 18 – 25 ° C, teplote podlahy nad 15 °C, relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízke teploty a nízka vlhkosť vzduchu predlžujú, vysoké teploty a vysoká vlhkosť vzduchu skracujú dobu kladenia, čas tuhnutia a čas vyschnutia.

► Pri kladení veľkoformátových elementov je nutné zhotoviť zvýšenú rovinnosť podkladu, prípadne je nutné dbať na údaje od výrobcu.

► Pri stierkovaní je minimálna hrúbka vrstvy 2 mm.

► U vystierkovaných podkladov dbať na dobré preschnutie stierkovej hmoty.

► Spodná konštrukcia drevených podláh musí byť suchá. Je nutné zaistiť dostatočné odvetranie alebo zadné odvetranie napr. odstránením okrajových dilatačných pásov alebo inštaláciou špeciálnych soklových lišt s vetracími otvormi.

► Je nutné dbať na normalizáciu vlhkosti dreva.

► K dotknutým stavebným dielom je nutné dodržať dostatočne veľký a rovnomerný odstup podľa druhu parkiet, druhu dreveniny a veľkosti priestoru.

► Zohľadnite všeobecne uznávané pravidlá odboru a techniky pre kladenie podlahoviny v platných národných normách (napr. B, EN, DIN, VOB, OE, ČSN atď.) Dbajte mimo iného na súvisiace normy a smernice:

-DIN 18 365 „Parketárske práce“

-TKB smernice „Lepenie parkiet“

-ZDB smernice „Elastické podlahoviny, textilné podlahoviny a parkety na vyhríevaných podlahových konštrukciách“.

- TKB smernice „ Posudzovanie a príprava podkladov pre podlahárske a parketárske práce“

- BEB smernice „Posudzovanie a príprava podkladov“.

Ochrana pri práci a ochrana životného prostredia :

GISCODE RS 10 – Bez rozpúšťadiel, parketové lepidlo obsahujúce methoxysilan. Nie je zápalné. Zabrániť kontaktu s pokožkou a očami. Pri tvrdení sa uvoľňuje malé stopové množstvo metylalkoholu, preto pri spracovaní dobre vetrať. Odporúča sa používať ochranné rukavice a okuliare. Pri kontakte s pokožkou ihneď umyť mydlom a veľkým množstvom vody. Pri kontakte s pokožkou ihneď umyť mydlom a veľkým množstvom vody. Pri kontakte s očami ihneď opláchnuť vodou a vyhľadať lekára. Je treba dbať okrem iného na: Bezpečnostné pokyny na etikete nádoby, List bezpečnostných údajov, Informácie o skupine výrobkov a Návod vzorovej prevádzky stavby BG pre výrobky s GISCODE RS 10. Po vytvrdnutí pachovo neutrálny a taktiež ekologicky a fyziologicky nezávadný.

LIKVIDÁCIA

Zvyšky výrobku pokiaľ možno zhromaždiť a ďalej použiť. Zabrániť úniku do kanalizácie, vód alebo do zeme. Plastové obaly zbavené zvyškov, vyškrapané prípadne vyčistené sú recyklovateľné (Interseroh). Nádoby s nevytvrdnutým zvyškom obsahu a nevytvrdnuté zvyšky výrobku sú zvláštny odpad. Nádoby s vytvrdnutým zvyškom obsahu sú stavebný odpad. Zvyšky výrobku preto pokiaľ možno nechať vytvrdnúť na vzduchu a potom zlikvidovať ako stavebný odpad.